HOSHINE

股票代码：603260.SH

沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂，填充剂，

产品标准：HG/T 3061-2009

填充剂等。

沸点/范围：＞100℃

密度(25℃)：2.6g/cm^3

水溶性 (g/l)：不溶于水

包装及贮运：

覆膜编织袋包装，细粉 15kg/袋，粗粉 20kg/

成污染，不得与可伸

返回包内。

技术指标：

项目	指标	
	HS-145	
比表面积/（m^2/g）	130-150	
SiO_2/% ≥	90	
45μm 筛余物/% ≤	0.5	
加热减量/%		4.0-8.0
灼烧减量/% ≤		7.0
悬浮液 pH 值		5.0-8.0
总铜含量/（mg/kg ）≤		10
总锰含量/（mg/kg） ≤		40
总铁含量/（mg/kg） ≤		500
吸油值/ （cm^3/g ）		2.0-3.5

备注：除以上规格外，特殊规格，由供需双方协商确定。